

AUSSENHOLZ-ÖL SB HIGH SOLID



PRODUKTBESCHREIBUNG

Das PROFF Woodcare Aussenholz-Öl SB High Solid dient zur Endbehandlung aller Hölzer im Aussenbereich z.B. für Terrassendielen, Gartenmöbel, Zäune oder Fassaden. Es eignet sich für sämtliche Holzarten. Die Kombination aus Pigmenten und Öl erzeugt eine haltbare Oberfläche unter Maximierung der Schutzwirkung.

Hölzer die mit Aussenholz-Öl SB High Solid behandelt werden, sind wasserabweisend und zugefügtes, effektives Fungizid schützt Flächen gegen Schimmel und Pilz. Ein integrierter UV-Filter schützt das Holz vor Schäden durch Sonneneinstrahlung.

FARBAUSWAHL

Natur, Teak, Grau

WERKZEUGE

Anstreichflächen-Pinsel, Tellermaschine, beige Pads, Baumwolltücher, leerer Kessel

GEBINDEEINHEIT

2.5 Liter

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch

1.0 Liter: ca. 5-10 m²

Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit vollständig ausgehärtet nach 2-3 Tagen, schonend begehbar nach 24 Stunden

Inhaltsstoffe

Isoparaffinischer Kohlenwasserstoff, Harz aus pflanzlichen Ölkomponenten, Füllstoffe, Fungizide, Pigmente

VOC

Enthält: 40 g/l Grenzwert: 140 g/l

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2-3 Jahre

Sicherheitshinweise

Ölgetränkte Tücher und Pads, Schleifstaub o. Ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in einem dicht schliessenden Behälter vor der Entsorgung aufbewahren.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



AUSSENHOLZ-ÖL SB HIGH SOLID



SO GEHT'S

Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Vor der Ölbehandlung die Holzoberfläche sorgfältig mit PROFF Aussenholz-Reiniger säubern.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein. Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 15% betragen.
- Ölen nur bei einer Temperatur von mindestens 15° C.
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung auftragen.
- Nur bei trockener Witterung verarbeiten.
- Um das Aussenholz-Öl streichfähiger zu machen, kann es mit Öl-Verdünner verdünnt werden. Dieses muss mindestens 5 Minuten gut durchmischt werden.

Verarbeitung

- Das Aussenholz-Öl SB High Solid ist gebrauchsfertig, kann aber nach Bedarf mit Öl-Verdünner verdünnt werden.
- Das Aussenholz-Öl SB High Solid gut aufrühren, sowie vor und während der Verarbeitung sicherstellen, dass sämtliche Pigmente gleichmässig verteilt sind.
- Das zuverwendende Aussenholz-Öl SB High Solid in ausreichender Menge in einen leeren Kessel geben (für ein gleiches Farbbild).
- Mit einem Flächenpinsel in Holzrichtung gleichmässig und satt auftragen.
- Nach kurzer Einwirkzeit das überschüssige Öl mit Baumwolltüchern aufnehmen und trocken polieren, so dass sich keine Ölrückstände mehr auf der Oberfläche befinden.

Nachbehandlung Pflege

- Da ein Aussenholz der ständigen Witterung und den Umwelteinflüssen ausgesetzt ist, sollte es jedes Jahr behandelt werden.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.