


PLATIN-ÖL



INDOOR

MÖBEL

PRODUKTBESCHREIBUNG

PROFF Woodcare Platin-Öl erzeugt eine strapazierfähige, feuchtigkeits- und schmutzabweisende Oberfläche auf allen unbehandelten Holzböden und anderen Holzflächen im Innenbereich. **Besonders geeignet ist das Platin-Öl im Objekt- und öffentlichen Bereich, mit hoher Verschleissanforderung und schnellerer Trocknungszeit.** Platin-Öl eignet sich auch für ein Nachölen und eine Erstpflge von Holzböden. Es kann sowohl auf gelaugten wie auch auf Colour-Öl behandelten Böden im Innenbereich verarbeitet werden. Einmassieren lässt es sich von Hand oder mit einer Tellermaschine. Da das Platin-Öl schneller aushärtet als das PROFF High Solid Profi-Öl, sollten stets einzelne Flächen von jeweils 20–30 m² bearbeitet werden. So bleibt genügend Zeit, um das Öl gründlich in die Poren des Holzes einzumassieren. Mit Platin-Öl Weiss 7% und 13% wird gleichzeitig eine Vergilbung des Holzes vermindert.

FARBAUSWAHL

Natur, Weiss 7%, Weiss 13%

WERKZEUGE

Farbroller, Einstreichgerät, Tellermaschine, weisse Pads, Öl Schwamm, Schwammhalter mit Stiel, Baumwolltücher

GEBINDEEINHEIT

2.5 Liter

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch

Grundbehandlung: 1.0 Liter: 12–20 m²
Nachpflege: 1.0 Liter: 16–40 m²

Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit vollständig ausgehärtet nach 24 Stunden, schonend begehrbar nach 6 Stunden

Inhaltsstoffe

Pflanzliche Ölkompontenten, Additive, Lösemittel, Sikkative

VOC

Enthält: 15 g/l Grenzwert: 700 g/l

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2–3 Jahre

Sicherheitshinweise

Ölgetränkte Tücher und Pads, Schleifstaub o. Ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in einem dicht schliessenden Behälter vor der Entsorgung aufbewahren.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



MINERGIE-ECO®

SO GEHT'S

Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Die zu behandelnde Fläche kann nach Bedarf mit Intensiv-Reiniger gemischt mit Wasser im Verhältnis 1:40 vorbehandelt werden.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein.
- Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12% betragen.
- Ölen nur bei einer Temperatur von mindestens 15° C.
- **Gedämpfte Hölzer (wie Buche) müssen mit Grundier und Pflege-Öl vorbehandelt werden.**

Verarbeitung

- Das Platin-Öl ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.
- Das Gebinde vor und während des Gebrauchs sorgfältig durchmischen.
- **Für die Grundbehandlung von rohen Böden:**
Das Platin-Öl mit einem Farbroller, Öl Schwamm oder Kurzhaarpinsel auftragen und bis zu 10 Minuten lang in das Holz einziehen lassen. Anschliessend das Platin-Öl mit einem weissen Pad einmassieren und mit Baumwolltüchern trocken polieren. Nach 24 Stunden das Platin-Öl oder Hartwachs-Öl erneut mit einem weissen Pad auftragen, einmassieren und mit Baumwolltüchern trocken polieren.
- **Für vorgeölte Böden und zur Nachpflege:**
Das Platin-Öl direkt mit einem weissen Pad auftragen und einmassieren, so dass das Holz gleichmässig gesättigt ist. Ca. 10 Minuten lang in das Holz einziehen lassen und anschliessend mit Baumwolltüchern trocken polieren.
- Die ölbehandelte Fläche 24 Stunden lang vollständig aushärten lassen. Während dieser Zeit das Holz vor Wasser schützen.
- Schonend begehbar nach ca. 6 Stunden.
- Ca. 2 Wochen den Boden nicht nass reinigen und 7 Tage keine Teppiche auslegen.

Nachbehandlung Pflege

- Zur Unterhaltsreinigung eignet sich der PROFF Öl-Refresher oder die Holzboden-Seife, gemischt mit warmem Wasser im Verhältnis 1:40.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.