

# Hartwachs-Öl

INDOOR

MÖBEL



## Produktbeschreibung

Das schnell aushärtende PROFF Woodcare Hartwachs-Öl erzeugt eine strapazierfähige, feuchtigkeits- und schmutzabweisende Oberfläche auf allen geölten Holzböden und anderen Holzflächen im Innenbereich.

In Betracht kommt es auch als Deckschicht nach einer Vorbehandlung mit anderen PROFF Woodcare Ölen. Es ist nicht geeignet für eine Grundbehandlung von rohen Hölzern. **Hartwachs-Öl Weiss 3 % ist geeignet für die Erstpflege von Rohholz-Optik Oberflächen.**

Auf Basis von pflanzlichen Ölen und natürlichen Microwachsen bildet Hartwachs-Öl eine offenporige Oberfläche, die nicht aufreißt oder abblättert.

## Farbauswahl

Standardfarben ab Lager: Natur, Weiss 3 %, Weiss 7 %, Dunkelbraun  
Weitere Farben auf Anfrage

## Werkzeug

Tellermaschine, weisse Pads, Baumwolltücher, Quetschflasche

## Gebindeeinheit

200 ml, 1.0 Liter, 2.5 Liter

## Technische Daten

### Ergiebigkeit

Nachölen: 1.0 Liter: 70–90 m<sup>2</sup>

### Trocknung

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit vollständig ausgehärtet nach 24 Stunden, schonend begehbar nach 12 Stunden

### Inhaltsstoffe

Isoparaffinischer Kohlenwasserstoff, pflanzliche Ölkomponenten, Tenside, Sikkative, Lösevermittler

### VOC

Enthält: 270 g/l Grenzwert: 400 g/l

### Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig 2–3 Jahre

### Sicherheitshinweise

Ölgetränkte Tücher und Pads, Schleifstaub o. Ä. können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken oder in einem dicht schliessenden Behälter vor der Entsorgung aufbewahren.

Unter Verschluss und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Berührung mit der Haut vermeiden.

Leere Gebinde und Produktrückstände vorschriftsgemäss entsorgen.



Achtung: Farbunterschiede im einzelnen Gebinde sind möglich

[www.proffwoodcare.ch](http://www.proffwoodcare.ch)

## So geht's

### Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel und Wachsresten sein.
- Die zu behandelnde Fläche kann nach Bedarf mit PROFF Intensiv-Reiniger gemischt mit Wasser im Verhältnis 1:40 gereinigt werden.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein.
- Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12% betragen.

### Verarbeitung

- Das Hartwachs-Öl ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.
- Das Hartwachs-Öl gut durchmischen, sowie vor und während der Verarbeitung sicherstellen, dass Wachs und Öl gleichmässig vermischt sind.
- Das Hartwachs-Öl tropfenweise (mit Quetschflasche) mit einer Tellermaschine und einem weissen Pad oder einem Baumwolltuch einmassieren.
- Anschliessend mit Baumwolltüchern abpolieren.
- Arbeiten Sie immer abschnittsweise ca. 20–30 m<sup>2</sup> (da das Produkt bei der Verarbeitung schnell trocknet).
- Die ölbehandelte Fläche 24 Stunden lang vollständig aushärten lassen. Während dieser Zeit das Holz vor Wasser schützen.
- Schonend begehbar nach ca. 12 Stunden.
- Ca. 2 Wochen den Boden nicht nass reinigen und 7 Tage keine Teppiche auslegen.

### Nachbehandlung Pflege

- Zur Unterhaltsreinigung eignet sich der PROFF Öl-Refresher oder die Holzboden-Seife gemischt mit warmem Wasser im Verhältnis 1:40.

**WICHTIG:** Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen! Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.