

# HUILE HARDWAX



INTÉRIEUR

MEUBLES

## DESCRIPTION DU PRODUIT

L'huile Hardwax PROFF Woodcare à séchage rapide apporte une finition résistante à l'usure, à l'humidité et aux salissures sur tous les parquets non traités et autres surfaces d'intérieur en bois.

Elle peut également être utilisée comme couche de finition après un traitement préalable avec les autres huiles PROFF Woodcare. Elle ne convient pas en traitement de base sur des bois bruts. **L'huile Hardwax blanche 3% convient en premier entretien de surfaces en aspect bois brut.**

À base d'huiles végétales et de cire naturelle, l'huile Hardwax forme une couche de revêtement à pores ouverts qui ne se fissure pas et ne s'écaille pas.

## COLORIS

Neutre, blanc 3%, blanc 7%, gris, brun foncé

## ACCESSOIRES

Cireuse, pads blancs, chiffons en coton, bouteille souple

## CONTENANT

1.0 litre, 2.5 litres

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Rendement

Entretien: 1.0 litre: 70-90 m<sup>2</sup>

### Temps de séchage

À 20°C et à 50% d'humidité relative de l'air, complètement durcie après 24 heures, sol à nouveau praticable avec précaution après 12 heures

### Composants

Hydrocarbure isoparaffinique, composants à base d'huile végétale, tensioactifs, siccatifs, solubilisants

### COV

Teneur: 270 g/l valeur seuil: 400 g/l

### Stockage

2-3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

### Consignes de sécurité

Les chiffons et pads imbibés d'huile, mais aussi la poussière de ponçage et autres peuvent s'enflammer spontanément. Les imbiber d'eau ou les stocker dans un contenant à fermeture hermétique avant la mise au rebut.

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.





## MARCHE À SUIVRE

### Préparation

- Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire.
- La surface à traiter peut au besoin être nettoyée avec le nettoyeur intensif pour bois dilué dans de l'eau à 1/40.
- La surface doit être entièrement sèche avant le traitement.
- L'humidité du bois (teneur en eau du bois) ne doit pas dépasser 12%.

### Traitement

- L'huile Hardwax est prête à l'emploi et ne doit pas être diluée.
- Bien mélanger l'huile Hardwax et s'assurer que la cire et l'huile soient bien homogénéisées avant de commencer.
- Faire pénétrer l'huile Hardwax par petites quantités avec une cireuse (avec la bouteille souple) et un pad blanc ou un chiffon en coton.
- Lustrer ensuite avec des chiffons en coton.
- Travailler toujours par sections d'env. 20–30 m<sup>2</sup> (étant donné que le produit sèche très vite après application).
- Laisser entièrement sécher la surface traitée à l'huile durant env. 24 heures. Pendant ce temps, protéger le bois de tout contact avec l'eau.
- Praticable avec précaution après env. 12 heures.
- Ne pas laver le sol pendant env. 2 semaines et n'y dérouler aucun tapis pendant 7 jours.

### Traitement ultérieur Entretien

- L'huile régénératrice PROFF ou le savon pour parquets en bois PROFF conviennent en nettoyage d'entretien dilués dans de l'eau chaude à 1/40.

**IMPORTANT:** avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!  
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.