

LAQUE 1K PROFI HOME



INTÉRIEUR

MEUBLES

DESCRIPTION DU PRODUIT

La laque 1 K Profi Home PROFF Woodcare est une laque à l'eau respectueuse de l'environnement, inodore, diluable à l'eau et à durcissement rapide, à base d'une dispersion acrylate/polyuréthane sans NMP ni NEP. Elle apporte une finition solide, particulièrement résistante à l'usure et aux rayures. La laque 1 K Profi Home est aussi résistante à la lumière et au jaunissement. Elle convient pour les surfaces en bois non traitées ou déjà vitrifiées en intérieur, qu'il s'agisse de planchers massifs, de parquets, de panneaux, de portes ou d'escaliers. Elle est compatible avec toutes les essences de bois (teck, mahagoni, cerisier, frêne, hêtre, pin, chêne) ainsi que le liège naturel, sans apprêt préalable.

La laque Profi Home est recommandée pour des espaces à usage privé à sollicitation normale.

COLORIS

Mat

ACCESSOIRES

Rouleau à peinture et pinceau, cireuse, grille à poncer, aspirateur

CONTENANT

10.0 litre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement

120-150 g/m² par application

Temps de séchage

À 20°C et à 50% d'humidité relative de l'air, complètement durcie après 72 heures, sol à nouveau praticable avec précaution après 24 heures

Composants

À base d'eau sur un acrylate réticulant et modifié par un polyester aliphatique

COV

Teneur: 75 g/l valeur seuil: 130 g/l

Stockage

2 ans env. à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

Consignes de sécurité

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



LAQUE 1K PROFI HOME



MARCHE À SUIVRE

Préparation

- Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire.
- Protéger les surfaces à traiter d'un ensoleillement direct.
- Réduire les températures des chauffages au sol et d'autres sources de chaleur.

Traitement

- La laque 1 K Profi Home est prête à l'emploi, mais peut être diluée au besoin avec 5% d'eau max.
- Appliquer la laque en croix avec un rouleau à peinture ou un pinceau à poils courts.
- Après durcissement complet de la première couche de laque (env. 12 heures), la surface peut être poncée avec une grille à poncer (120-150); aspirer la poussière.
- Appliquer à présent une deuxième couche de laque. Si une troisième couche de laque est souhaitée, répéter l'opération.
- Une bonne aération accélère le durcissement et l'évaporation.
- Le mobilier peut être remis en place 48 heures après application de la dernière couche de laque et les tapis déroulés au bout de 8 jours.

Traitement ultérieur Entretien

- Le savon laque pour parquets en bois PROFF convient en entretien et en soin, dilué dans l'eau chaude à 1/40.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.