

LAQUE 2K PRO-HIGH



INTÉRIEUR

MEUBLES

DESCRIPTION DU PRODUIT

La laque 2K Pro-High PROFF Woodcare est une laque bicomposant, activée par l'ajout du durcisseur PRO. Le durcisseur PRO a amélioré sa formule et ne contient plus d'isocyanate, une substance jugée douteuse en médecine du travail. Un apprêt n'est pas nécessaire; la laque peut être appliquée directement sur le bois brut.

La laque 2K PRO-HIGH convient pour toutes les essences de bois en intérieur et a été spécialement conçue pour les zones à fort passage. Elle présente une résistance aux agents chimiques élevée ainsi qu'une excellente résistance aux rayures et convient donc aux exigences les plus élevées. Son adhérence sur d'autres types de laques est excellente après ponçage à l'aide d'une grille à poncer.

COLORIS

Extramat

ACCESSOIRES

Rouleau à peinture et pinceau, cireuse, grille à poncer, aspirateur

CONTENANT

10.0 litres + durcisseur en 200 ml

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement

120-150 g/m² par application

Temps de séchage

À 20°C et à 50% d'humidité relative de l'air, complètement durcie après 72 heures, sol à nouveau praticable avec précaution après 24 heures

Composants

À base de solvant sur une base de polyester aliphatique, de polyol modifié et d'acrylate.

COV

Teneur: 53 g/l valeur seuil: 130 g/l

Stockage

2 ans env. à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

Consignes de sécurité

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



GHS08



GHS05



GHS07



LAQUE 2K PRO-HIGH



MARCHE À SUIVRE

Préparation

- Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire.
- Protéger les surfaces à traiter d'un ensoleillement direct.
- Réduire les températures des chauffages au sol et d'autres sources de chaleur.

Traitement

- Verser le durcisseur à 1/50 (1 volume de durcisseur dans 50 volumes de laque) dans le bidon de laque.
- Veiller à bien mélanger les deux composants en secouant et en remuant bien, avant et pendant l'application. Laisser agir env. 10 minutes, jusqu'à activation complète du durcisseur dans la laque.
- Appliquer la laque avec un rouleau à peinture à poils courts ou un pinceau.
- Après durcissement complet de la première couche de laque (env. 12 heures), la surface peut être poncée avec une grille à poncer (150). Aspirer soigneusement la poussière.
- Appliquer à présent une deuxième couche de laque. Si une troisième couche de laque est souhaitée, répéter l'opération.
- Une bonne aération accélère le durcissement et l'évaporation.
- Le mobilier peut être remis en place 48 heures après application de la dernière couche de laque et les tapis déroulés au bout de 7 jours.

Traitement ultérieur Entretien

- Le savon laque pour parquets en bois PROFF convient en entretien et en soin, dilué dans l'eau chaude à 1/40.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.