

HP GRUNDIERUNG



INDOOR

MÖBEL

LACK

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die HP Grundierung ist eine raschtrocknende, transparente Grundierung für die Renovation problembehafteter Untergründe sowie zur Vorbeugung allfälliger Benetzungsstörungen bei Renovations- oder Erstversiegelungen. Die Grundierung hat eine ausgezeichnete Sperrwirkung gegen Öle, Wachse, Fette sowie Holzinhaltsstoffen und verbessert dadurch die Haftung einer nachfolgenden wasserverdünnbaren oder lösungsmittelhaltigen Versiegelung. Der Anstrich ergibt eine schöne Anfeuerung des Holzes und vermindert die Schleifarbeit einer nachfolgenden Versiegelung – insbesondere in Kombination mit wässrigen Produkten. Bestehende Altanstriche müssen entfernt werden, oder sollten mindestens mattgeschliffen und grundgereinigt werden.

FARBAUSWAHL

Neutral

WERKZEUGE

Rolle, Pinsel

GEBINDEEINHEIT

5.0 Liter

TECHNISCHE DATEN

Verbrauch

Grundbehandlung: 1.0 Liter 8–10 m²

Trocknung

Staubtrocken nach ca. 20 Minuten, überlackierbar nach ca. 60 Minuten. Die HP Grundierung muss innerhalb von 4 Stunden überstrichen werden (Verglasung), damit kein Zwischenschliff und Neuauftrag erforderlich wird.

Inhaltsstoffe

Enthält Butan-1-ol 2-Propanol, organische Lösemittel, Wasser

VOC

Enthält: 730 g/l

Lagerung

Frostfrei, kühl und trocken im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig
2–3 Jahre

Sicherheitshinweis

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenschäden. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heissen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Dampf nicht einatmen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Inhalt/Behälter industrieller Verbrennungsanlage zuführen. Enthält Butan-1-ol 2-Propanol.



GHS02



GHS05



GHS07



SO GEHT'S

Vorbereitung

- Das zu behandelnde Holz muss trocken, frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel, Wachsresten sein.
- Für die Weiterverarbeitung muss die Oberfläche vollständig trocken sein.
- Die Holzfeuchte (Wasseranteil des Holzes) darf maximal 12% betragen.
- Verarbeiten nur bei mind. 15°C.
- Die zu behandelnden Oberflächen vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Temperaturen von Fussbodenheizungen und anderen Heizquellen reduzieren.
- Für eine gute Durchlüftung sorgen.

Verarbeitung

- Die Grundierung ist gebrauchsfertig und wird nicht verdünnt.
- Das Gebinde vor und während des Gebrauchs sorgfältig durchmischen.
- Die Grundierung satt im Kreuzverfahren mit einer kurzhaarigen Lackrolle oder einem Pinsel auftragen.
- Die Grundierung darf nach der Trocknung nicht angeschliffen werden, da ansonsten die Sperrwirkung verloren geht.
- Nach ca. 60 Minuten erfolgt der 1. Anstrich mit einem Lack.
- Der Boden muss innert 4 Stunden mit einem Lack überzogen werden, um eine Haftung zu gewährleisten.
- Nach vollständiger Aushärtung der 1. Lackschicht (ca. 12 Stunden) kann die Oberfläche mit einem Schleifgitter (120-150 Körnung) zwischengeschliffen werden, entstehenden Staub sorgfältig absaugen und einen 2. Lackanstrich auftragen.

Nachbehandlung Pflege

- Zur Nach- und Endbehandlung eignet sich der PROFF Profi Home 1K-Lack oder der Profi High 2K-Lack.
- Zur Unterhaltsreinigung und Pflege eignet sich die PROFF Lack-Seife im Verhältnis 1:40 oder die Lack und Vinyl-Pflege im Verhältnis 1:80.

WICHTIG: Vor der Anwendung stets die Verträglichkeit auf der zu behandelnden Oberfläche testen!
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.