

# HUILE HARDWAX DE RÉPARATION



INTÉRIEUR

MEUBLES

## DESCRIPTION DU PRODUIT

L'huile Hardwax de réparation PROFF Woodcare à séchage rapide est particulièrement adaptée à l'application de pigments colorés sur une surface existante. L'huile Hardwax de réparation a un fort pouvoir couvrant et sèche rapidement en surface.

Un traitement ultérieur avec l'huile Hardwax PROFF est obligatoire afin de couvrir et protéger les pigments colorés.

## COLORIS

Blanc 7%, brun, gris

## ACCESSOIRES

Serpillère, chiffons en coton

## CONTENANT

1.0 litre

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Rendement

Entretien: 1.0 litre: 70-90 m<sup>2</sup>

### Temps de séchage

À 20°C et à 50% d'humidité relative de l'air, complètement durcie après 24 heures, sol à nouveau praticable avec précaution après 12 heures

### Composants

Hydrocarbure isoparaffinique, composants à base d'huile végétale, tensioactifs, siccatifs, solubilisants

### COV

Teneur: 450 g/l valeur seuil: 700 g/l

### Stockage

2-3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

### Consignes de sécurité

Les chiffons et pads imbibés d'huile, mais aussi la poussière de ponçage et autres peuvent s'enflammer spontanément. Les imbiber d'eau ou les stocker dans un contenant à fermeture hermétique avant la mise au rebut.

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



# HUILE HARDWAX DE RÉPARATION



## MARCHE À SUIVRE

### Préparation

- Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire.
- La surface peut être nettoyée délicatement si nécessaire avec le nettoyant intensif pour bois PROFF dilué dans de l'eau à 1/60.
- La surface doit être entièrement sèche avant le traitement.
- L'humidité du bois (teneur en eau du bois) ne doit pas dépasser 12%.
- N'utiliser les huiles qu'à une température min de 15°C.

### Traitement

- L'huile Hardwax de réparation est prête à l'emploi et ne doit pas être diluée.
- Bien mélanger l'huile Hardwax de réparation et s'assurer que la cire et l'huile soient bien homogénéisées avant de commencer.
- Appliquer une fine couche d'huile Hardwax de réparation uniformément à l'aide d'un chiffon en coton dans le sens des fibres du bois, laisser sécher et ne pas lustrer. Plus la pression d'application est faible, plus les pigments restent en surface.
- Après séchage complet, procéder à un traitement ultérieur (nouvelle application d'huile) avec l'huile Hardwax PROFF.
- Laisser entièrement sécher la surface traitée à l'huile durant env. 24 heures. Pendant ce temps, protéger le bois de tout contact avec l'eau.
- Praticable avec précaution après env. 12 heures.
- Ne pas laver le sol pendant env. 1 semaine et n'y dérouler aucun tapis pendant 7 jours.

### Traitement ultérieur Entretien

- L'huile régénératrice ou le savon pour parquets en bois PROFF conviennent en entretien et en soin, dilué dans l'eau chaude à 1/40.

**IMPORTANT:** avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!  
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.