

HUILE COLORÉE À FORTE TENEUR EN SOLIDES



INTÉRIEUR

MEUBLES

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'huile colorée à forte teneur en solides PROFF Woodcare vous permet de traiter et de teinter le bois en même temps. Elle s'utilise sur des surfaces non traitées en intérieur. Cette huile colorée est composée d'une forte teneur en solides et fait ressortir le veinage naturel du bois. Un traitement ultérieur avec de l'huile Hardwax PROFF Woodcare est absolument indispensable.

COLORIS

60 coloris



COLORIS STANDARD



ACCESSOIRES

Seau, serpillière, nettoyant puissant, pad de polissage violet, aspirateur, éponge à huile, applicateur, bac à rouleau, cireuse et pad blanc

CONTENANT

1.0 litre, 2.5 litre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement

1.0 litre 10-20 m²

Temps de séchage

À 20°C et à 50% d'humidité relative de l'air, complètement durcie après 24 heures, sol à nouveau praticable avec précaution après 12 heures

Composants

Composants à base d'huile végétale, Composants à base d'huile végétale, hydrocarbure isoparaffinique, tensioactifs, siccatifs, solubilisants, pigments

COV

Teneur: 20 g/l valeur seuil: 700 g/l

Stockage

2-3 ans à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

Consignes de sécurité

Les chiffons et pads imbibés d'huile, mais aussi la poussière de ponçage et autres peuvent s'enflammer spontanément. Les imbiber d'eau ou les stocker dans un contenant à fermeture hermétique avant la mise au rebut.

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



HUILE COLORÉE À FORTE TENEUR EN SOLIDES



MARCHE À SUIVRE

Préparation

- Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire.
- La surface à traiter peut être prétraitée si nécessaire avec le nettoyant intensif pour bois dilué dans de l'eau à 1/60. Cela ouvre les pores du bois et l'huile colorée Proff peut pénétrer plus profondément dans le bois, rendant la coloration plus intense.
- La surface doit être entièrement sèche avant le traitement.
- L'humidité du bois (teneur en eau du bois) ne doit pas dépasser 12%.
- Il faut maintenant effectuer un ponçage intermédiaire avec le pad de polissage violet et la cireuse pour éliminer les fibres de bois relevées apparaissant sur la surface. Passer ensuite l'aspirateur sur le sol pour enlever toute la poussière de bois.
- N'utiliser les huiles qu'à une température min de 15°C.

Traitement

- L'huile colorée à haute teneur en solides est prête à l'emploi et ne doit pas être diluée.
- Bien mélanger les différents bidons et verser la quantité requise dans un récipient, ne pas utiliser directement les divers bidons!
- Bien mélanger l'huile colorée à forte teneur en solides avant et pendant l'utilisation.
- Verser l'huile colorée dans le bac et y plonger l'éponge à huile.
- Appliquer l'huile colorée uniformément dans le sens des fibres du bois à l'aide de l'éponge, en évitant toute surépaisseur.
- Laisser pénétrer l'huile colorée dans le bois pendant 30 à 40 minutes (selon la température ambiante).
- Pour finir, lustrer la surface huilée uniformément à l'aide d'une cireuse et d'un pad blanc pour éliminer tout surplus d'huile de la surface.
- Procéder par petites surfaces, ne pas huiler de trop grandes surfaces d'un seul coup.
- Après un temps de séchage de 24 heures, appliquer la finition avec l'huile Hardwax PROFF Woodcare.
- Praticable avec précaution après env. 12 heures.
- Ne pas laver le sol pendant env. 3 semaines et n'y dérouler aucun tapis pendant 7 jours.

Traitement ultérieur Entretien

- Toutes les huiles PROFF conviennent comme traitement ultérieur.
- L'huile régénératrice ou le savon pour parquets en bois PROFF conviennent en entretien et en soin, dilué dans l'eau chaude à 1/40.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.