

HP EFFET BOIS BRUT



INTÉRIEUR

MEUBLES

HUILE

DESCRIPTION DU PRODUIT

L'apprêt HP Effet bois brut est un premier apprêt à pigmentation légèrement blanchâtre, à base d'eau, sans solvant, pour tous les bois, à base de matières premières renouvelables. Le produit peut être utilisé sur toutes les surfaces en bois brut lisses, brossées, texturées et grattées, sur le liège et les matériaux à base de bois à l'intérieur. **Il ne teinte pas les veines du bois.**

L'apprêt à pores légèrement ouverts est diffusible, résistant à l'abrasion et aux solvants. L'application d'une à deux couches d'apprêt à effet bois brut minimise considérablement l'aspect «chaud» causé par l'application ultérieure d'huile. En plus de la légère pigmentation du produit, cette application préserve l'effet bois brut clair des bois traités.

COLORIS

Neutre

ACCESSOIRES

Rouleau, pinceau, pads beiges ou verts

CONTENANT

3.0 litre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement

Traitement de base: 1.0 litre 10–15 m²

Temps de séchage

À 20°C et 50% d'humidité relative de l'air, complètement sèche après 60–90 minutes

Composants

Eau déminéralisée, sels de polysaccharides, dioxyde de titane, stabilisateurs solubles dans l'eau

COV

Teneur: 0 g/l

Stockage

1 an à l'abri du gel, dans un endroit frais et sec dans le bidon d'origine intact

Consignes de sécurité

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter le contact avec la peau. Peut provoquer une irritation légère de la muqueuse oculaire en cas de contact avec les yeux.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



MARCHE À SUIVRE

Préparation

- Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire.
- La surface doit être entièrement sèche avant le traitement.
- L'humidité du bois (teneur en eau du bois) ne doit pas dépasser 12%.
- N'appliquer qu'à 15°C min.
- Protéger les surfaces à traiter d'un ensoleillement direct.
- Réduire les températures des chauffages au sol et d'autres sources de chaleur.

Traitement

- L'apprêt effet bois brut est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.
- Bien mélanger le bidon avant et pendant l'application.
- Appliquer l'apprêt effet bois brut en croix avec un rouleau à peinture à poils courts ou un pinceau.
- Après un temps de séchage de 60 à 90 minutes, l'apprêt HP effet bois brut est ensuite poncé à l'aide d'un pad beige, vert ou violet, ou avec une maille abrasive d'au moins grains 240 puis aspiré pour éliminer les fibres de bois restantes.
- Procéder à présent au traitement de finition avec un produit PROFF Woodcare approprié.

Traitement ultérieur Entretien

- Le traitement ultérieur et de finition peut être réalisé à l'aide d'une huile platine PROFF blanche 7% et extrablanche 13%, d'une huile Profi à forte teneur en solides blanche 7% et extrablanche 13% ou d'une huile Hardwax blanche 3% et 7%.
- L'huile régénératrice PROFF, diluée à 1/80, convient pour le nettoyage et l'entretien.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.