

# HP PARKETT-POLISH 506



INTÉRIEUR

LAQUE

## DESCRIPTION DU PRODUIT

HP Parkett-Polish 506 est un détergent neutre à base de cire et de solvant, pour les parquets vitrifiés. Protège durablement les sols très sollicités et prolonge la durée de vie de l'imperméabilisant, en intérieur. Convient en premier entretien et en entretien global de sols en bois vitrifiés.

## COLORIS

Neutre

## ACCESSOIRES

Cireuse, pad blanc, chiffons en coton

## CONTENANT

1.0 litre

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### Rendement

Premier entretien: 1.0 litre 60–70 m<sup>2</sup>  
Entretien: 1.0 litre 70–100 m<sup>2</sup>

### Temps de séchage

À 20°C et à 50% d'humidité relative de l'air, complètement durcie après 24 heures, sol à nouveau praticable avec précaution après 12 heures

### Composants

Cires végétales, solvants

### COV

Teneur: 0 g/l

### Stockage

Tenir sous clé et hors de portée des enfants.

Éviter tout contact avec la peau.

Éliminer les bidons vides et les résidus de produit conformément à la réglementation.



GHS08



# HP PARKETT-POLISH 506



## MARCHE À SUIVRE

### Préparation

- Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire.
- La surface à traiter peut être prétraitée si nécessaire avec le nettoyant intensif pour bois PROFF dilué dans de l'eau à 1/60.
- La surface doit être entièrement sèche avant le traitement.
- L'humidité du bois (teneur en eau du bois) ne doit pas dépasser 12%.
- N'utiliser qu'à une température min de 15°C.
- Tempérer correctement le HP Parkett-Polish 506 avant utilisation!

### Traitement

- Le HP Parkett-Polish 506 est prêt à l'emploi et n'a pas besoin d'être dilué.
- Bien mélanger le bidon avant et pendant l'application.
- Appliquer quelques gouttes de HP Parkett Polish 506 sur une cireuse à l'aide d'un pad blanc ou d'un chiffon en coton
- Laisser sécher 5 à 10 minutes puis bien polir avec des chiffons en coton.
- Aucun résidu ne doit plus rester en surface.
- Laisser entièrement sécher la surface traitée durant env. 24 heures. Pendant ce temps, protéger le bois de tout contact avec l'eau.

### Traitement ultérieur Entretien

- Le savon laque PROFF convient en entretien et en soin, mélangé à de l'eau chaude à 1/40.

**IMPORTANT:** avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!  
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.