

HP APPRÊT POUR BOIS



INTÉRIEUR

MEUBLES

LAQUE

DESCRIPTION DU PRODUIT

HP Apprêt pour bois est un apprêt transparent à séchage rapide pour la rénovation de supports problématiques et pour la prévention d'éventuels problèmes de mouillage lors de la rénovation ou de premières vitrifications. L'apprêt offre une protection efficace contre les huiles, les cires, les graisses et les extraits de bois et améliore ainsi l'adhérence d'une vitrification ultérieure diluable à l'eau ou à base de solvants. Le revêtement réchauffe la couleur du bois et facilite le ponçage d'une vitrification ultérieure – surtout en combinaison avec des produits à base d'eau. Les anciennes couches doivent être enlevées ou au moins être poncées et apprêtées.

COLORIS

Neutre

ACCESSOIRES

Rouleau, pinceau

CONTENANT

5.0 litre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Rendement

Traitement de base: 1.0 litre 8-10 m²

Temps de séchage

Sec hors poussière au bout de 20 minutes env., recouvrable au bout de 60 minutes env. HP Apprêt pour bois doit être recouvert au bout de 4 heures (vitrification), afin d'éviter tout ponçage intermédiaire et nouvelle application.

Composants

Contient du butan-1-ol, du propan-2-ol, des solvants organiques et de l'eau

COV

Teneur: 730 g/l

Stockage À l'abri du gel, dans le bidon d'origine intact dans un endroit frais et sec pendant 2-3 ans

Consigne de sécurité

Liquide et vapeur hautement inflammables. Cause de graves lésions oculaires. Peut provoquer de la somnolence et un engourdissement. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'abri de la chaleur, de surfaces chaudes, d'étincelles, de flammes nues et d'autres sources d'allumage. Ne pas fumer. Ne pas inhaler la vapeur. **En cas de contact avec les yeux:** rincer soigneusement à l'eau pendant quelques minutes. Retirer les lentilles de contact le cas échéant. Continuer de rincer. Conserver au frais dans un endroit bien ventilé. Remettre le contenu/contenant à une usine d'incinération industrielle. Contient du butan-1-ol propan-2-ol.



GHS02



GHS05



GHS07



MARCHE À SUIVRE

Préparation

- Le bois à traiter doit être sec et exempt de poussière, saleté, huile, graisse, silicone, agents de démoulage et résidus de cire.
- La surface doit être entièrement sèche avant le traitement.
- L'humidité du bois (teneur en eau du bois) ne doit pas dépasser 12%.
- N'appliquer qu'à 15°C min.
- Protéger les surfaces à traiter d'un ensoleillement direct.
- Réduire les températures des chauffages au sol et d'autres sources de chaleur.
- Veiller à une bonne aération.

Traitement

- L'apprêt est prêt à l'emploi et ne doit pas être dilué.
- Bien mélanger le bidon avant et pendant l'application.
- Appliquer l'apprêt en croix avec un rouleau à peinture à poils courts ou un pinceau.
- Ne pas poncer l'apprêt après séchage, au risque d'annuler l'effet barrière.
- Après env. 60 minutes, procéder à la première couche avec une laque.
- Le sol doit être recouvert d'une laque sous 4 heures pour garantir l'adhérence.
- Après durcissement complet de la première couche de laque (env. 12 heures), la surface peut être poncée avec une grille à poncer (120-150); aspirer la poussière et appliquer une seconde couche de laque.

Traitement ultérieur Entretien

- La laque 1K Profi home ou la laque 2 K Profi High PROFF conviennent en entretien ou en traitement de finition.
- Le savon laque dilué à 1/40 ou le soin laque et vinyle PROFF dilué à 1/80 conviennent en entretien et en soin.

IMPORTANT: avant utilisation, toujours tester la surface à traiter!
Sous réserve de modifications dans l'intérêt du progrès technique.